

SikaBond®-525

Специальный клей из полимерной смолы на водной основе

Описание продукта	Однокомпонентный клей, не содержащий растворителей, для применения внутри помещений																						
Область применения	Для крепления декоративных элементов, например:																						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ нащельников; ■ декоративных фризов и плафонов; ■ полистирола; ■ плит из стиропора. 																						
Достоинства																							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ хорошая адгезия к бетону, кирпичной кладке, штукатурке, керамике, алюминию и многим окрашенным поверхностям; ■ материал можно красить; ■ высокая ранняя прочность; ■ простота применения. 																						
Технические данные																							
Цвет	Белый																						
Норма упаковки	Картуши по 300 мл (1 коробка = 12 картушей)																						
Срок хранения	В закрытой заводской упаковке при хранении в сухом месте при температуре от + 10°C до +25°C: 12 месяцев с даты изготовления.																						
Технические характеристики	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>Значение</th><th>Примечание</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Плотность</td><td>Прим. 1,6 г/мл</td><td>DIN 5347 9 В</td></tr> <tr> <td>Стойкость</td><td>Очень высокая</td><td>DIN 52454-St-U 16</td></tr> <tr> <td>Твердение</td><td>Высыхание при испарении воды</td><td></td></tr> <tr> <td>Срок годности в открытом виде</td><td>Прим. 10 минут</td><td>Нормальный климат по DIN 50014-23/50-2</td></tr> <tr> <td>Твердение</td><td>Прим. через 24 часа</td><td>При комнатной температуре</td></tr> <tr> <td>Содержание твердых частиц</td><td>80 %</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Значение	Примечание	Плотность	Прим. 1,6 г/мл	DIN 5347 9 В	Стойкость	Очень высокая	DIN 52454-St-U 16	Твердение	Высыхание при испарении воды		Срок годности в открытом виде	Прим. 10 минут	Нормальный климат по DIN 50014-23/50-2	Твердение	Прим. через 24 часа	При комнатной температуре	Содержание твердых частиц	80 %	
	Значение	Примечание																					
Плотность	Прим. 1,6 г/мл	DIN 5347 9 В																					
Стойкость	Очень высокая	DIN 52454-St-U 16																					
Твердение	Высыхание при испарении воды																						
Срок годности в открытом виде	Прим. 10 минут	Нормальный климат по DIN 50014-23/50-2																					
Твердение	Прим. через 24 часа	При комнатной температуре																					
Содержание твердых частиц	80 %																						
Основание	Чистое, сухое, очищенное от пыли и несвязанных частиц, обезжиренное.																						
Нанесение	<p>SikaBond®-525 наносится точками, полосами или по всей склеиваемой поверхности. Склейываемые поверхности прижать друг к другу, чтобы обеспечить полное смачивание клеевых поверхностей. Время между нанесением клея и соединением поверхностей не должно превышать время образования пленки на поверхности клея.</p> <p>Тяжелые конструкции необходимо зафиксировать до полного высыхания SikaBond®-525.</p>																						





Меры безопасности

Техника безопасности	Чтобы предотвратить редко наблюдаемые аллергические реакции, рекомендуется пользоваться резиновыми защитными перчатками. Снимать загрязненную одежду и мыть руки перед перерывами и окончанием работы.
Экология	Не затвердевший клей не должен попадать в канализацию, водоемы или почву.
За более полной информацией обращайтесь к актуальной «Информации по безопасности» на www.sika.ch .	
Юридическое примечание	При возникновении сомнений придерживаться правил приведенных на упаковке. Приведенная в технической карте информация о продуктах, а тем более предложенные правила и способы нанесения, приведены на основании наших актуальных знаний и накопленного практического опыта. Учитывая то, что может появиться дифференциация объектов, размеров оснований, условий и способов нанесения, а также последующая эксплуатация, которые остаются полностью вне контроля фирмы Sika, свойства, приведенные в технических картах, относятся исключительно к условиям применения, ограниченных в этих картах. При сомнении необходимо проконсультироваться с представительством Sika. Данные, которые содержатся в технологической карте, также как и неподтвержденный письменно, устный совет, не могут иметь оснований для безусловной ответственности производителя.

ООО «Зика»
Ул. М. Дмитровка,
д. 16, стр. 6
103006, Москва
Россия

Tel. +7 495 771 74 88, 980 77 90
Fax +7 495 771 74 80, 980 77 91
www.sika.ru

