

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 2026-10-01

## Sika BlackSeal®-3

## Битумный клей-герметик

## ОПИСАНИЕ

Sika BlackSeal®-3 – однокомпонентный битумный клей-герметик, обладающий высокой адгезией к большинству строительных материалов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия ко многим материалам
- Не требует грунтования
- Удобен в применении

## НАЗНАЧЕНИЕ

Sika BlackSeal®-3 разработан для герметизации и ремонта кровли, стен и других строительных элементов.

## ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Химическая основа          | Битум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Упаковка                   | Картридж 300 мл, 12 шт в коробке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Цвет                       | Черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Срок годности              | 18 месяцев с даты производства, при условии хранения в неповрежденной, оригинальной и герметичной упаковке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Условия хранения           | Хранить в недоступном для детей, защищённом от воздействия прямых солнечных лучей и влаги месте, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня, отдельно от пищевых продуктов при температуре от -30 °C до +30 °C. После транспортировки, или хранения при отрицательной температуре, выдержать перед использованием не менее 24 часов при температуре не ниже +15 °C. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. |
| Плотность                  | ~1,1 кг/л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Содержание сухого вещества | не менее 60 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Температура эксплуатации   | От -20 °C до +70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Оползание                  | ≤8 мм (20 мм профиль, 23 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Температура воздуха        | От +5 °C до +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Температура основания      | От +5 °C до +40 °C, но не менее 3 °C выше температуры точки росы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Время отверждения          | 1 мм/24 ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Паспорт безопасности (SDS)

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не применять Sika BlackSeal®-3 для герметизации швов внутри и вокруг бассейнов
- Sika BlackSeal®-3 непригоден для швов, постоянно находящихся под водой
- Sika BlackSeal®-3 не подлежит окрашиванию
- Не применять Sika BlackSeal®-3 для герметизации стекла
- Не применять Sika BlackSeal®-3 для герметизации швов внутри и вокруг бассейнов
- Не применять Sika BlackSeal®-3 в сочетании с натуральным камнем
- Не применять Sika BlackSeal®-3 в контакте с другими герметиками и клеями

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным и однородным, чистым, сухим, без загрязнений, пыли и слабо держащихся частиц. Краска, цементное молочко и другие вещества снижающие адгезию должны быть удалены.

### СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Sika BlackSeal®-3 поставляется в готовом к применению виде. Поместите картридж в пистолет для герметиков и выдавите Sika BlackSeal®-3 в шов, добиваясь сплошного контакта герметика с краями шва и избегая образования воздушных пузырей. Sika BlackSeal®-3 необходимо плотно вдавить в шов для получения максимальной адгезии. Рекомендуется применять малярный скотч для создания ровного шва. Удаляйте скотч до начала полимеризации герметика. Используйте подходящий состав для обработки и заглаживания поверхности (например Sika® Tooling Agent N). Не применяйте составы, содержащие растворители.

Для соединения внахлест нанесите достаточное количество Sika BlackSeal®-3, необходимое для перекрытия зазора, после чего сожмите поверхности соединяемых материалов таким образом, чтобы между ними осталась пленка из герметика толщиной 2 мм.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Очистите инструменты и оборудование сразу после использования при помощи Colma Cleaner или Sika® TopClean T. Затвердевший материал удаляется только механически.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

#### ООО "Зика"

141733, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, 14.  
Тел.: +7 (800) 550 7 333  
E-mail: info@ru.sika.com  
www.sika.ru

#### ООО «Строительные системы»

109544, Москва: б-р Энтузиастов, д. 2  
Тел.: +7 495 225 6436  
E-mail: stroysist@ru.sika.com

#### ООО "Крепс"

194292, г. Санкт-Петербург,  
Промзона «ПАРНАС», 4-й верхний  
переулок, дом 7  
Тел.: +7 (812) 334-79-79  
E-mail:  
coordinator.kreps@ru.sika.com



Техническое описание продукта 2026-10-01

Sika BlackSeal®-3

Сентябрь 2021, Версия 08.02

020511080000000033

