

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 2026-05-26

SikaBond®-159 Parquet

Водно-дисперсионный клей для деревянных напольных покрытий

ОПИСАНИЕ

SikaBond®-159 Parquet - однокомпонентный клей для деревянных напольных покрытий на водной основе.

НАЗНАЧЕНИЕ

SikaBond®-159 Parquet применяется для приклеивания по всей поверхности ДСП, ОСП, ДВП, фанеры, паркета. Может использоваться при устройстве полов с подогревом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный — готов к использованию
- Водная дисперсия, не содержит растворители
- Время до полного высыхания 72 часа
- Пешая нагрузка через 24 – 48 часа
- Паркет через 5 – 7 дней готов к шлифовке
- Высокое начальное сцепление
- Применим для большинства видов деревянных напольных покрытий
- Клей поддается шлифовке

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Акриловая дисперсия
Упаковка	Пластиковое ведро 18 кг
Цвет	Светло-бежевый
Срок годности	24 месяца с даты изготовления, при условии надлежащего хранения в неповрежденной, оригинальной, герметичной упаковке и соблюдении условий хранения.
Условия хранения	Хранить в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С. Допускается транспортировка и хранение до -40 °С, но не более 5 циклов замораживания/оттаивания. Перед применением оттаять клей 2-3 дня при комнатной температуре вдали от нагревательных приборов.
Плотность	~1,4 кг/л
Консистенция	Очень легко распределяется
Расход	1000-1400 г/м², в зависимости от основания и шпателя В3, В7, В9
Относительная влажность воздуха	до 65 %
Температура основания	не ниже +15 °С
Открытое время	около 10 минут (+20 °С / 65 % отн. влажн. возд.)
Время отверждения	72 часа (полное отверждение)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

С целью достижения лучших условий нанесения клея температура должна быть не ниже +15 °С. Более подробные сведения см. в Техническом описании продукта или свяжитесь с техническим отделом Sika. Древесину, обработанную аммиаком, антисептиком, мореную древесину можно использовать только после консультации и письменного согласования с техническим отделом Sika. Необходимо предварительно испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Требования к основанию

Основание должно быть подготовлено к нанесению клея, т. е. должно быть ровным, прочным, чистым, сухим и очищенным от пыли. Краска, цементное молочко и иные плохо держащиеся частицы должны быть удалены. Прочность основания при сжатии не менее 25 МПа, на отрыв не менее 1,5 МПа.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Следует убедиться в выполнении требований по подготовке основания согласно положению о строительных работах, часть С DIN 18 356 «Паркетные работы». Необходимо соблюдать перечисленные ниже условия нанесения.

Бетонная / цементная стяжка

Отшлифовать, например, однодисковой шлифовальной машиной, до получения прочной и шероховатой поверхности и очистить промышленным пылесосом.

Ангидридная стяжка

Отшлифовать, например, однодисковой шлифовальной машиной, до получения прочной и шероховатой поверхности и очистить промышленным пылесосом незадолго до начала приклеивания.

Деревянные основания (ДСП, фанера, ОСП)

Крепятся к основанию винтами и клеем. По настилу плавающих полов. Для более подробной информации обратитесь в отдел технической помощи Sika.

Другие основания

Обратитесь в отдел технической помощи Sika.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Нанести клей на основание соответствующим зубчатым шпателем (B3, B7, B9), избегать образования слишком толстых слоев клея. Элементы паркета вдавливаются в клей таким образом, чтобы вся нижняя поверхность паркета была полностью покрыта клеем. Подогнать детали можно киянкой. Между стеной и паркетом необходимо оставить зазор в 10 – 15 мм. Загрязнения жидким или высохшим клеем можно удалить с помощью теплой мыльной воды. При выполнении работ по укладке паркета необходимо соблюдать указания изготовителя паркета и DIN 18 356 «Паркетные работы». Клей SikaBond®-159 Parquet должен применяться только квалифицированными рабочими.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Все инструменты и оборудование необходимо сразу же по окончании работы очистить с помощью воды и чистой ветоши. После отверждения, клей можно удалить только механически.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки.

Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО "Зика"

141733, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, 14.
Тел.: +7 (800) 550 7 333
E-mail: info@ru.sika.com
www.sika.ru

ООО «Строительные системы»

109544, Москва: б-р Энтузиастов, д. 2
Тел.: +7 495 225 6436
E-mail: stroysist@ru.sika.com

ООО "Крепс"

194292, г. Санкт-Петербург,
Промзона «ПАРНАС», 4-й верхний
переулок, дом 7
Тел.: +7 (812) 334-79-79
E-mail:
coordinator.kreps@ru.sika.com



Техническое описание продукта 2026-05-26

SikaBond®-159 Parquet
Май 2026, Версия 01.01
020511040000242539

