

Sika® Primer-161 PU

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка

Область применения:

Грунтование цементных оснований, упрочнение верхнего слоя стяжки перед приклеиванием деревянных напольных покрытий, а также для регулирования влажности основания и изоляции остатков старого клея. Применяется совместно с клеями серии SikaBond®.

Преимущества:

- Без растворителей
- Быстрое высыхание
- Отличные проникающие свойства
- Укрепляет основание
- Подходит для полов с подогревом
- Эластичная



Узнать больше
о продукте



Sika® Primer-150 MB

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка и ремонтный состав

Область применения:

Грунтование, регулирование влажности оснований, изоляция остатков старого клея и битума, увеличение адгезии и снижение расхода клеев серии SikaBond®. Отлично подходит для ремонта и упрочнения слабых оснований, а также для ремонта трещин, отслоений и других дефектов стяжки. Не требует засыпки кварцевым песком перед применением клея.

Преимущества:

- 4 в 1 (упрочнение основания/блокировка влаги/увеличивает адгезию/ремонт основания)
- Возможно нанесение на влажное основание (до 6 % CM)
- Совместим с клеями серии SikaBond®
- Наносится валиком, кистью или шпателем
- Подходит для полов с подогревом



Узнать больше
о продукте



Местное представительство компании Sika:



SikaRussia



SikaRussia



Sika



SikaKreps

ООО «Зика»:
141733, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 577-73-33
www.sika.ru / www.sikahome.ru



BUILDING TRUST



Больше информации
о продуктах Sika



SikaBond®-161 MS
SikaBond®-164 MS
SikaBond®-2K PU
SikaBond®-159 Parquet

Клеи для деревянных напольных покрытий



BUILDING TRUST

SikaBond®-2K PU

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Область применения:

Обеспечивает прочное приклеивание массивной, инженерной и паркетной доски, штучного, модульного, мозаичного, художественного, ламинированного паркета, а также фанеры, ДСП, ОСП. При использовании с грунтовками Sika® Primer-161 PU и Sika® Primer-150 MB расход клея снижается.

Преимущества:

- Быстрый набор прочности (70 % конечной прочности через 6 часов)
- Длительное время работы с клеем (около 105 минут)
- Удобная фасовка, все компоненты внутри одного ведра
- Простая пропорция смешивания (9 к 1)
- Отлично держит клеевые валики
- Применим для большинства видов деревянных напольных покрытий
- Подходит для устройства полов с подогревом



Узнать больше
о продукте

SikaBond®-159 Parquet

Однокомпонентный водно-дисперсионный клей

Область применения:

Обеспечивает прочное приклеивание фанеры, ДСП, ОСП, а также штучного паркета из стабильных пород древесины, например дуба.

Преимущества:

- Без растворителей
- Не требует грунтования
- Высокое начальное сцепление
- Быстрое схватывание (открытое время 10-20 минут)
- Пешая нагрузка возможна уже через 24 часа
- Отлично держит клеевые рифы
- Подходит для устройства полов с подогревом



Узнать больше
о продукте



SikaBond®-161 MS

Жестко-эластичный клей на основе силан-модифицированного полимера

Область применения:

Обеспечивает надежную фиксацию массивной доски (при отношении ширины к толщине не более 10:1), инженерной и паркетной доски, штучного, модульного, мозаичного, художественного, ламинированного паркета, фанеры, ДСП и ОСП. При использовании с грунтовками Sika® Primer-161 PU и Sika® Primer-150 MB расход клея снижается.

Преимущества:

- Однокомпонентный, не требует смешивания
- Удобная упаковка, алюминиевые пакеты
- Быстрый набор прочности
- Легко распределяется шпателем
- Стабильный клеевой риф
- Подходит для полов с подогревом

Технические характеристики:

Прочность на сдвиг:	2,2 МПа
Растяжение до разрыва:	100 %
Температура применения:	от +15 °C до +25 °C
Время образования пленки:	25–30 минут (+21 °C / 75 % отн. влажн. возд.)
Расход:	850 – 1000 г/м², зубчатый шпатель В3; 1000 – 1200 г/м², зубчатый шпатель В11
Срок годности:	12 месяцев



Узнать больше
о продукте

Упаковка:

- Пластиковое ведро, 7 кг
- Пластиковое ведро, 15 кг



SikaBond®-164 MS

Эластичный клей на основе силан-модифицированного полимера

Область применения:

Обеспечивает надежную фиксацию инженерной и паркетной доски, штучного, модульного, мозаичного, художественного, ламинированного паркета, фанеры, ДСП и ОСП. При использовании с грунтовками Sika® Primer-161 PU и Sika® Primer-150 MB расход клея снижается.

Преимущества:

- Однокомпонентный, не требует смешивания
- Удобная упаковка, алюминиевые пакеты
- Эластичное приклеивание снижает напряжения между доской и основанием
- Тиксотропный, подходит для вертикальных поверхностей
- Стабильный клеевой риф
- Подходит для полов с подогревом

Технические характеристики:

Прочность на сдвиг:	1,7 МПа
Растяжение до разрыва:	130 %
Температура применения:	от +15 °C до +25 °C
Время образования пленки:	30–40 минут (+21 °C / 75 % отн. влажн. возд.)
Расход:	850 – 1000 г/м², зубчатый шпатель В3; 1000 – 1200 г/м², зубчатый шпатель В11
Срок годности:	12 месяцев



Узнать больше
о продукте

Упаковка:

Фольгированная туба, 600 мл
Пластиковое ведро, 7 кг
Пластиковое ведро, 15 кг