

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikagard®-272 Protect

Состав защитный невымываемый для древесины

ОПИСАНИЕ

Sikagard®-272 Protect – предназначен для защиты древесины и материалов на ее основе от поражения грибами, бактериями, мхами, водорослями, насекомыми. Подходит для наружных и внутренних работ. Обеспечивает максимальную защиту древесины различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Sikagard®-272 Protect представляет собой жидкий концентрат и может использоваться для защиты древесины от плесневелых, дереворазрушающих, деревоокрашивающих грибов, насекомых, водорослей на срок от 15 до 60 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikagard®-272 Protect представляет собой жидкий концентрат и может использоваться для защиты деревянных балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, нижних и верхних венцов, настилов по грунту, террас, столбов, кольев, заборов и оград, садовой мебели и инвентаря, детских игровых площадок, причалов, погребов, теплиц и других пиленых, строганных и бревенчатых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения, а также для внутренних работ при защите конструкций подверженных биоразрушению.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Медьборорганический комплекс, органический фунгицид, инсектицид, вода.
Упаковка	Пластиковая канистра 1 или 5 кг
Цвет	Вязкая жидкость темно-синего цвета со специфическим запахом
Срок годности	Гарантийный срок хранения концентрата – 36 месяцев.
Условия хранения	в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.

Sikagard®-272 Protect не токсичен, не препятствует окраске и склеиванию, не вымывается из древесины водой и осадками. Обработанная древесина имеет цвет от фишашкового до светло-коричневого.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает древесину от повреждений
- Химически связывается с древесиной.
- Не требует обязательной покраски.
- Может использоваться в качестве защитной биоцидной пропитки перед покраской.

ВНИМАНИЕ: придает древесине зеленоватый (фишашковый) оттенок, со временем цвет меняется на серый или коричневый

Плотность	1,11–1,21 г/см ³
Значение pH	8–12
Пропорция смешивания	1 : 9 (Sikagard®-272 Protect : вода)
Расход	концентрат: 25–40 г/м ² или разбавленный (готовый) раствор: 250–400 г/м ²
Температура материала	> +5 °C
Температура воздуха	> +5 °C
Температура основания	> +5 °C
Время межслойной выдержки / нанесение покрытия	20–30 минут
Готовность к эксплуатации	48 часов

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Обработку проводить при температуре воздуха не ниже +5°C.
- Очистите деревянную поверхность от пыли, грязи и старой краски.
- Не обрабатывайте замороженную древесину.
- Не смешивать с другими составами.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

При работе использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, фартук). Избегать попадания материала на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза промыть проточной водой в течение 10–15 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Очистить поверхность древесины от пыли, грязи, старой краски.
- Разбавить Sikagard®-272 Protect водой до 10% готового раствора (100 мл Sikagard®-272 Protect и 900 мл воды).

- Нанести готовый раствор методом поверхностного антисептирования (кистью, валиком, опрыскиванием) за 2-3 раза с перерывом 20–30 минут, обеспечивая суммарный расход рабочего раствора препарата 250–400 г/м² (концентрата 25–40 г/м²) или погружением в готовый раствор на 10–15 минут.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Используйте воду для очистки инструментов и контейнеров.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО "Зика"

141733, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, 14.
Тел.: +7 (800) 550 7 333
E-mail: info@ru.sika.com
www.sika.ru

ООО «Строительные системы»

109544, Москва: б-р Энтузиастов, д. 2
Тел.: +7 495 225 6436
E-mail: stroysist@ru.sika.com



Техническое описание продукта

Sikagard®-272 Protect

Январь 2025, Версия 01.02

02189010000000226

Sikagard-272Protect-ru-RU-(01-2025)-1-2.pdf