

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 2026-08-03

Sika® Primer-161 PU

Полиуретановая грунтовка без растворителей для подготовки поверхностей перед укладкой деревянных напольных покрытий

ОПИСАНИЕ

Sika® Primer-161 PU - однокомпонентная полиуретановая грунтовка без растворителей, отверждаемая влагой воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sika® Primer-161 PU применяется для грунтования, герметизации и упрочнения впитывающих и не впитывающих оснований. Упрочнение верхнего слоя стяжки, изоляция остатков старого клея. Может использоваться в качестве влагонепроницаемой мембраны (влажность до 3,5 CM-% или 5% по TrameX) на черновых полах, не находящихся под постоянным гидростатическим давлением. Может использоваться на полах с подогревом (максимальная влажность 3 CM-% или 4,5 % по TrameX).

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный состав, готов к работе
- Быстрое высыхание
- Отличные проникающие свойства, укрепляет основание
- Не содержит растворителей
- Обладает эластичностью
- Совместимость со всеми полиуретановыми и MS клеями для деревянных полов серии SikaBond®.
- Хорошо подходит при ремонте для изоляции остатков старого клея
- Подходит для устройства полов с подогревом
- Наносится валиком или резиновым плоским ракелем

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	Канистра 5 кг Канистра 10 кг
Цвет	Коричнево-прозрачный
Срок годности	12 месяцев с даты производства, при условии хранения в неповрежденной оригинальной герметичной упаковке
Условия хранения	Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +15 °C до +25 °C.
Плотность	~1,1 кг/л

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Температура эксплуатации	От -45 °C до +90 °C
Расход	Слой 100 - 150 г/м² (90 - 130 мл/м²)
Относительная влажность воздуха	От 40 % до 75 %
Температура основания	От +5 C до +25 °C

Влажность основания

Максимальная влажность основания (для полов без подогрева):
3,5 % СМ для цементных стяжек (5 % по Tramex)
0,5 % СМ для ангидритных оснований
3 - 12 % СМ для магнизиальных полов (пропорция органических частей)
Максимальная влажность основания (для полов с подогревом):
3 % СМ для цементных стяжек (4,5 % по Tramex)
0,3 % СМ для ангидритных оснований
3 - 12 % СМ для магнизиальных полов (пропорция органических частей)
В отношении влажности основания необходимо руководствоваться указаниям производителя деревянного пола, а также стандартными строительными нормами. Обратите внимание: большинство производителей деревянных полов заявляют, что максимальная влажность основания должна быть 2 СМ-% (около 3 % по Tramex).

Время высыхания

3 часа (до степени 3 при +20 °C)

(ГОСТ 19007-73)

Время выдержки между слоями:

Рекомендовано 3 - 12 часов (при +20 °C)

Максимально 24 часа (при +20 °C)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Обеспечьте достаточную вентиляцию воздуха во время нанесения и отверждения. Sika® Primer-161 PU следует использовать только в хорошо вентилируемых помещениях.
- Строго следуйте рекомендованному расходу (100-150 г/м²). Расход больше или меньше рекомендованного может привести к негативным последствиям, таким как вспучивание или вспенивание.
- После нанесения грунтовки Sika® Primer-161 PU рекомендуется выждать от 3 до 12 часов (максимум 24 часа) перед применением двухкомпонентного полиуретанового или однокомпонентных силановых клеев SikaBond®.
- В случае, если после нанесения грунтовки прошло более 24 часов, основание необходимо еще раз отшлифовать и обеспылить, затем снова нанести Sika® Primer-161 PU.
- При необходимости применения в подвалах или других местах без функциональной влагопроницаемой мембраны, предотвращающей гидростатическое давление водяного пара обязательно свяжитесь с техническим отделом Sika для консультаций.
- Не используйте Sika® Primer-161 PU с не одобренными Sika материалами.
- Некоторые покрытия для бетонных поверхностей могут отрицательно влиять на адгезию Sika® Primer-161 PU. Рекомендуются предварительные испытания. Для получения дополнительной информации обратитесь в технический отдел Sika.

- Не рекомендуется использование на ксилолит или на изолирующие битумные слои.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основание должно быть чистым, ровным и однородным, без жира и пыли. Краску, цементное молоко и другие слабо держащиеся частицы необходимо удалить. Максимальное содержание влаги не должно превышать 3,5 СМ-% (5 % по Tramex) для полов без подогрева и 3 СМ-% (4,5% Tramex) для полов с подогревом. Необходимо соблюдать стандартные строительные нормы.

ПОДГОТОВКА

Бетонная / цементная стяжка: должна быть чистой, без загрязнений, тщательно очищена от пыли промышленным пылесосом.

Ангидритная стяжка / Ангидритные наливные полы: необходимо отшлифовать и тщательно очистить промышленным пылесосом.

Старые основания с остатками клея или шпаклевки, деревянные основания, ДСП и OSB плиты, стяжки из битумной мастики, неизвестные основания: рекомендуется провести испытания на совместимость и адгезию.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Перед использованием следует основательно перемешать полиуретановую грунтовку встряхиванием. Используйте валик со средним ворсом, кисть или резиновый ракель для получения сплошного равномерного покрытия, при этом необходимо избегать образования луж и подтеков. При нанесении более одного слоя Sika® Primer-161 PU каждый последующий слой следует наносить перпендикулярно к предыдущему. Дайте каждому слою полностью высохнуть между нанесениями. Используйте валик со средним ворсом, кисть или резиновый ракель для получения сплошного равномерного покрытия. При использовании в качестве гидро-

изоляционной мембраны готовая поверхность должна обеспечивать сплошной бездефектный «блестящий» слой.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистите все инструменты и оборудование сразу после использования с помощью Sika® Cleaning Wipes-100 или ксилола. После отверждения материала можно удалить только механически.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО "Зика"

141733, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, 14.
Тел.: +7 (800) 550 7 333
E-mail: info@ru.sika.com
www.sika.ru

ООО «Строительные системы»

109544, Москва: б-р Энтузиастов, д. 2
Тел.: +7 495 225 6436
E-mail: stroysist@ru.sika.com

ООО "Крепс"

194292, г. Санкт-Петербург,
Промзона «ПАРНАС», 4-й верхний
переулок, дом 7
Тел.: +7 (812) 334-79-79
E-mail:
coordinator.kreps@ru.sika.com



Техническое описание продукта 2026-08-03

Sika® Primer-161 PU

Июль 2026, Версия 01.03

020512081000000031

