

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikagard®-250 AG

Прозрачное защитное покрытие, препятствующее расклейки афиш и объявлений, нанесению граффити (на водной основе) и маркеров

ОПИСАНИЕ

Sikagard®-250 AG - покрытие для защиты бетонных, кирпичных, металлических, поликарбонатных и деревянных конструкций от граффити (на водной основе) и расклейки афиш, объявлений и маркеров. Sikagard®-250 AG - создает эффект “мокрой” поверхности, который делает цвет основания более насыщенным и ярким. Sikagard®-250 AG – состоит из сшитого полисилоксана, циклополисилоксана, добавок, препятствующих нанесению граффити, и других ингредиентов. Обладает превосходными водонепроницаемыми, маслостойкими и антиграффити свойствами, покрытие обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, таким как: дождь, солнце, температурные воздействия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikagard®-250 AG покрытие можно наносить как на чистые, так и на окрашенные поверхности.

Подходящие основания:

- Железобетонные конструкции
- Стены, окрашенные водно-дисперсионной краской или алкидной краской
- Стеклофибробетон, ГКЛ, ГВЛ
- Кирпичная кладка
- Цементная штукатурка
- Минеральные основания, предварительно обработанные гидрофобизирующей пропиткой
- Металлоконструкции
- Деревянные конструкции

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесцветное
- Эластичное
- Маслостойкое
- Однокомпонентное
- Простое нанесение
- Быстросохнущее
- Образует на поверхности износостойкую пленку

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	1, 2 или 10 кг металлическое ведро. Возможна поставка в 180 кг бочках.
Цвет	прозрачная или с желтым оттенком
Срок годности	12 месяцев
Условия хранения	Хранить в герметичной заводской упаковке при температуре от +5 до +30 °С, вдали от солнечных лучей.
Плотность	0,90–1,00 (~20°C г/см ³)
Толщина	20 мкм (при необходимости можно отрегулировать до необходимой толщины)
Содержание сухого вещества	~ 99 %
Расход	~ 20 г/м ² при толщине пленки 20 мкм.

Техническое описание продукта

Sikagard®-250 AG

Октябрь 2025, Версия 01.02

02189010000000213

Точный расход покрытия определяется нанесением на тестовый участок.

Время высыхания

24 часа

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Перед использованием любых продуктов пользователь должен ознакомиться с последними соответствующими паспортами безопасности (SDS). Паспорта безопасности содержат информацию и рекомендации по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов и содержат физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Sikagard®-250 AG можно использовать в чистом виде или разбавлять растворителем (уайт-спирит) до 50–99% сухого остатка. Перед использованием убедитесь, что основание полностью сухое и чистое. Используйте валик с коротким ворсом или кисть, чтобы равномерно нанести Sikagard®-250 AG на поверхность основания. Для больших площадей можно наносить механизировано. После обработки дайте ему высохнуть естественным образом, без принудительной сушки или нагрева. Время высыхания: Поверхность высыхает в течение 10 минут на отлип и становится стойкое в воде. Полное высыхание через 24 часа .

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО "Зика"

141733, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, 14.
Тел.: +7 (800) 550 7 333
E-mail: info@ru.sika.com
www.sika.ru

ООО «Строительные системы»

109544, Москва: б-р Энтузиастов, д. 2
Тел.: +7 495 225 6436
E-mail: stroysist@ru.sika.com

ООО "Крепс"

194292, г. Санкт-Петербург,
Промзона «ПАРНАС», 4-й верхний
переулок, дом 7
Тел.: +7 (812) 334-79-79
E-mail:
coordinator.kreps@ru.sika.com



Техническое описание продукта

Sikagard®-250 AG
Октябрь 2025, Версия 01.02
02189010000000213

Sikagard-250AG-ru-RU-(10-2025)-1-2.pdf

